

HYPERDESMO – F (Flashing)

Membrana Lichida Poliuretanica, ce Poate fi Diluata cu Apa, pt Hidroizolare si Protectie

DESCRIERE

HYPERDESMO – F este un produs unic, fiind rezultatul cercetarilor extinse ale echipei tehnice a Alchimica. Face parte din Sistemul HYPERDESMO, aceasta varianta avand particularitatea, optional, de a fi diluata cu apa. Produce un strat puternic elastic, cu o excelenta aderenta la diferite suprafete. Contine un mic procentaj de SOLVENT – 01. Adaugarea apei in produs genereaza o emulsie thixotropica ce se usuca rapid.

Produsul este pe baza de rasina poliuretanica elastomera hidrofoba pura, plus filtre anorganice speciale care se regasesc in excelentele rezultate mecanice, chimice, termice si in proprietatile de rezistenta UV si la elementele naturii.

Aplicati cu pensula, trafalet sau spray fara aeraj in cel putin doua straturi, cu un consum total minim de 1.2 – 1.5 kg/m².

De asemenea recomandat pentru folosire expusa (in alb si gri deschis).

IN CONFORMITATE CU

In conformitate cu standardele EOTA (Organizatia Europeană de Aprobare Tehnica).

RECOMANDAT PENTRU

Hidroizolare si protectie a:

- Gipsului si cofrajelor din beton
- Spumei poliuretanice de izolare
- Materialelor pentru acoperit casa din metal sau ciment fibros
- Membranelor de asfalt
- Membranelor EPDM
- Tigelelor
- Bailor
- Verandelor si balcoanelor
- Acoperisurilor

- Fundatiilor si subsolurilor

LIMITARI

Nu se recomanda pentru:

- Suprafete imperfecte
- Hidroizolarea suprafetelor piscinelor in contact cu apa tratata chimic
- Expunere la raze UV in cazul culorilor inchise, de exemplu rosu, verde, albastru, etc. Daca solicitati culori inchise pentru utilizare expusa, va rugam sa faceti referire la HYPERDESMO – A500 sau HYPERDESMO – AD – Y – E (pigmentat)
- Aplicarea in straturi groase. Grosimea excesiva poate cauza probleme de aderenta.

CARACTERISTICI SI BENEFICII

- Efect thixotropic: Excelent pentru suprafete verticale si protectia spumei poliuretanice.
- Uscare rapida, chiar si in timpul iernii.
- Aderenta excelenta la aproape orice fel de suprafata, cu sau fara utilizarea unei amorse speciale.
- Excelenta rezistenta la vreme si UV.
- Excelenta rezistenta termica, produsul nu se inmoie niciodata. Temperatura maxima de rezistenta 80 °C, temperatura maxima de soc 200 °C.
- Rezistenta la rece: stratul ramane elastic chiar si pana la -40 °C.
- Excelente proprietati mecanice, alungire ridicata si rezistenta la rupere, rezistenta ridicata la abraziune.
- Buna rezistenta chimica.
- Deloc toxic dupa uscare, poate fi utilizat chiar si pentru impermeabilizarea bazinelor de apa potabila.
- Transmitere de vaporii de apa: stratul respira, astfel incat nu exista acumulare de umiditate sub invelis.

APLICARE NECESARA

Poate fi aplicat cu succes pe:

Beton, ciment fibros, mozaic, tigle de ciment, acrilic vechi si suprafete de asfalt (dar cu aderenta buna), lemn, metal corodat, otel galvanizat.

Conditii de suprafata pentru beton (standard):

- Duritate: $R_{28} = 15 \text{ Mpa}$.

- Umiditate: W < 10%.
- Temperatura: 5 – 35 °C
- Umiditate relativa: < 85%.

Selectarea de amorse pentru conditii si suprafete speciale:

- Suprafata umeda: AQUADUR sau UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Suprafata cu porozitate mare: PRIMER-PU.
- Suprafata umeda cu porozitate mare: AQUADUR sau UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Presiune negativa sau umiditate crescanda (cazane): AQUADUR.
- Otel, otel galvanizat, aluminiu: AQUADUR sau UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Lemn: PRIMER-PU, doar unele tipuri.
- Strat asfaltic: UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Membrana asfalt: UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Reaplicare dupa cateva zile: UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.

RECOMANDARI: La folosirea produsului UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060 pe suprafete de beton non-poroase, este recomandat ca amorsa sa fie diluata cu 5 – 10% SOLVENT – 01 inainte de utilizare.

PROCEDURI DE APICARE

Curatati suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Indepartati impuritatatile uleioase, ceroase si grasiemile. Laptele de ciment, particulele detasate, agentii de demulare, membranele intarite, trebuie esc de asemenea indepartate. Umpleti imperfektiiile suprafetei cu produsul adevarat.

Amorsarea:

Aplicati amorsa necesara urmand instructiunile de mai sus.

Amestecarea:

Amestecati bine continutul inainte de diluare deoarece unii ingrediente se pot depune pe fundul cuvei. Utilizati un mixer la viteza joasa (300 rmp). Adaugati SOLVENT – 01 5 – 10% pentru aplicarea cu spray-ul.

N.B.:

Apa actioneaza ca o a doua componenta a produsului. Asadar, daca este subtiat, intreaga cuva trebuie utilizata imediat.

Aplicare:

Aplicati cu trafalet sau pensula in cel putin doua straturi. Lasati sa treaca 6 – 24 de ore intre straturi, in functie de conditiile meteorologice si viteza de uscare.

Daca trece mai mult timp, sau daca nu sunteți siguri de aderența dintre straturi, folosiți UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.

INFORMATII DE SIGURANTA

Contine solventi volatili inflamabili. A se aplica in zone bine aerisite, de nefumatori, departe de flacari deschise. In spatii inchise folositi ventilatoare si masti. De retinut faptul ca solventii sunt mai grei decat aerul, astfel incat acestia ajung pe podea. Fisa tehnica de securitate este disponibila la cerere.

CONSUM

Primul strat: 0.6 – 0.8 kg/ m².

Al doilea strat: 0.6 – 0.9 kg/ m².

Consum minim total: 1.2 – 1.5 kg/ m².

CURATARE

Curatati uneltele si echipamentul mai intai cu servetele de hartie, iar mai apoi folosind SOLVENT – 01. Nu incercati sa curatati trafaletul.

AMBALAREA

Bidoane de 6 kg, 15 kg, 25 kg si 200 kg.

STABILITATE LA DEPOZITARE

Poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in bina originala, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre 5 – 25 °C. Odata deschis, folositi-l cat mai curand cu putinta.