

## **HYPERFLOOR-2K**

### **Doua Componente cu Proprietati de Autonivelare, Rasina Poliuretanica pt. Podele, Usor Elastica**

#### **DESCRIERE**

**HYPERFLOOR-2K** este format din doua componente, material poliuretanic, fara solvent, ce se autoniveleaza, iar dupa uscare produce o pelicula puternica, usor elastica, cu o aderenca excelenta la diferite suprafete.

Este pe baza de rasina poliuretanica elastomera hidrofoba pura, plus filtre anorganice speciale care se regasesc in excelentele proprietati de rezistenta chimica si la abraziune.

#### **RECOMANDAT PENTRU**

- Podele industriale
- Puntea vaselor
- Industria alimentara, chimica si farmaceutica
- Elemente frigorifice
- Recipiente de siguranta secundara
- Podele de asfalt
- Bazine
- Parcari auto

#### **CARACTERISTICI SI BENEFICII**

- Nu contine solvent.
- Valabilitate mare in galeata, dupa amestecare.
- Temperatura de rezistenta de la -40 °C pana la 90°C.
- Excelente proprietati mecanice, putere mare de intindere si rezistenta la rupere, rezistenta la abraziune.
- Excelenta rezistenta chimica.

- Nu este deloc toxic dupa uscarea completa si poate fi folosit pt. impermeabilizarea bazinelor de apa potabila.

## APLICARE

### Conditii de suprafata pentru beton (standard):

- Duritate:  $R_{28} = 15$  Mpa.
- Umiditate:  $W < 10\%$ .
- Temperatura:  $5 - 35^{\circ}\text{C}$
- Umiditate relativa:  $< 85\%$ .

Curatati suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Indepartati impuritatatile uleioase, ceroase si grasimile. Laptele de ciment, particulele detasate, agentii de demulare, membrane intarite, trebuiesc de asemenea indepartate. Umpleti imperfectiunile suprafetei cu produsul adevarat.

### Amestecarea:

Folositi un mixer la viteza joasa (300 rpm).

### Aplicare:

Aplicati produsul nediluat cu un spaclu. Hyperfloor 2K poate fi incarcat cu quart, pt. pastrarea culorii (o usoara decolorare poate aparea la contactul cu soarele) aplicati un strat pigmentat de Hyperdesmo ADY (lucios), Hyperdesmo ADY-100 (mat), sau daca doriti un strat de suprafata mai elastic folositi Pigmented Hyperdesmo ADY-E.

## AMBALAREA

15.5 kg +4.5 kg (20 kg)

3.87 kg + 1.25 kg (5 kg)

## STABILITATE LA DEPOZITARE

HYPERFLOOR-2K poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in recipientul original, nedorit, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre  $5 - 25^{\circ}\text{C}$ .